



Pittura sintetica opaca non rifrangente, a rapida essiccazione, per la verniciatura della segnaletica stradale orizzontale, su asfalto.

	Parametro	Valore	Rif.Normativa
DATI TECNICI	tipo di legante	resine alchidiche e clorocaucciù in soluzione di solventi organici.	
	densità:	1.5 – 1.6 g/mL	
	residuo secco in peso:	75 ± 5 %	
	essiccazione:	Asciutto in superficie in 30 min. Tempo medio apertura al traffico a 25°C: 30-40 min. Temperature < 5 °C e alta umidità possono essere causa di significative differenze dai tempi di essiccazione indicati.	
	Resa teorica:	25 m/l per mano a copertura piena, dato fortemente condizionato dalla porosità del supporto.	
	spessore consigliato:	40 µm	
SUPPORTI IDONEI	asfalto		
MODALITA' DI APPLICAZIONE	Diluire prima dell'uso con diluente nitro: - 10-15% per applicazione airless - 20-25% per applicazione convenzionale a spruzzo - 5% per applicazione a rullo/pennello		
ATTREZZATURA	Pennello, rullo, airless		
FORNITURA	Barattoli metallici da: 0,75 – 2,5 – 15 litri Pronti a magazzino: Bianco – Giallo SP (senza piombo)		
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Il prodotto è un preparato classificato pericoloso ai sensi delle direttive vigenti. Prima dell'uso consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.		
SHELF-LIFE	12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. Mescolare bene prima dell'uso.		

NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.